

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Двухупаковочная эпоксидная шпатлевка	
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Для использования на анодных экранах и как наполнитель для изъеденной коррозией стали (для заполнения коррозионных язвин)	
	Для использования в новом строительстве, обслуживании и ремонте или текущем ремонте на борту судна	
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ	Цвет	EAA820-серый
	Внешний вид/глянец	Не применимо
	Компонент В (отверждающий агент)	EAA821
	Содержание сухого остатка	100% (ISO 3233:1998)
	Соотношение при смешивании	1.00 объёма компонента А к объёму 1 компонента В
	Типовая толщина пленки	6000микрон толщины сухой пленки (6000 микрон толщины мокрой пленки) при использовании в качестве анодных экранов может быть нанесен как шпатлевка толщиной до 20.000 микрон
	Теоретическая укрывистость	0,17 м ² /литр при 6000 микрон тсп, без учёта фактора потерь
	Метод нанесения	Лопатка
	Температура вспышки	Компонет А 65°C; Компонент В 62°C; Смешано 62°C
	Индукционный период	Не требуется

информация по высыханию	5°C	10°C	23°C	35°C				
Высыхание на отлип [ISO 1517:73]	10 часов	9 часов	6 часов	2 часов				
Отверждение до твёрдой плёнки. [ISO 9117:90]	48 часов	42 часов	24 часов	12 часов				
Жизнеспособность	4 часов	3 часов	60 минуты	20 минуты				
Информация по перекрытию - см.ограничения	Температура подложки							
	5°C		10°C		23°C		35°C	
Перекрывается	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Intergard 821	48 часов	7 дни	42 часов	5 дни	24 часов	48 часов	12 часов	24 часов

Приме Может быть перекрыто материалами марки Intergard и Intertuf, проконсультируйтесь с чание International Paint.

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ	Содержание органических растворителей	74 грамм/литр при поставке(EPA Method 24) 126 г/кг жидкой краски при поставке. Директива ЕС о Выделении Растворителя (Council Directive 1999/13/EC)
	Значения VOC (летучие органические соединения) типичны и приведены только для ознакомления. Они могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как различие цвета и допустимые отклонения при производстве.	

**СИСТЕМЫ И
СОВМЕСТИМОСТЬ**

Консультируйтесь в представительстве International Paint по поводу систем наилучшим образом подходящих для защиты конкретной поверхности

**ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ**

Используйте в соответствии со стандартной спецификацией
Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от посторонних включений
Мытье пресной водой под высоким давлением или мытье пресной водой, и удалите все масло или жир, растворимые загрязнения и другие посторонние включения в соответствии с SSPC-SP1 очисткой растворителем
АНОДНЫЕ ЦИТЫ

НОВОСТРОЙ/КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Где необходимо удалите сварочные брызги и скруглите сварные швы и острые кромки.
Абразиво-струйная очистка до степени Sa2.5 (ISO 8501-1:2007). Если окисление произошло между бластингом и наносимым Intergard 821, поверхность должна быть вновь очищена до указанного визуального стандарта

РЕМОНТ

Подготовьте голую сталь методом струйной очистки до Sa2.5 ISO 8501:1. Места вокруг отслоившихся покрытий должны быть "сведены на ус". Придайте шероховатость подвергавшемуся атмосферному воздействию краю существующего Intergard 821 чтобы обеспечить механическое сцепление. Перекройте Intergard 821 поверх этого изношенного участка.

Язвыны

Очистите методом струйной очистки до Sa2.5 ISO 8501-1:2001. Если очистка не может быть эффективной при струйном методе, то используйте механическое оборудование (бор-фрезы) для обработки язв с использованием алмазного наконечника.

Наносите соответствующий грунт прежде чем произойдет окисление.

Наносите Intergard 821 в интервалы перекрытия указанные для грунта (консультируйтесь в соответствующем листе данных по грунту)

Убедитесь, что поверхность перед нанесением Intergard 821 сухая и чистая

Проконсультируйтесь с представителем International в специфических случаях

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования в Морских условиях Северной Америки могут быть использованы следующие стандарты подготовки поверхности:

SSPC-SP10 вместо Sa2.5 (ISO 8501-1:2007)

НАНЕСЕНИЕ	Другие Нож или Совок
Перемешивание	Объедините 1 часть EAA820 с 1 частью EAA821 по объему и тщательно перемешайте до однородного цвета. Смешивайте только то количество, которое вы можете использовать в пределах жизнеспособности
Растворитель	НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ!
Безвоздушное распыление	Не применимо
Воздушное распыление	Не применимо
Кисть	Не применимо
Валик	Не применимо
Очиститель	International GTA822
Остановки в работе и Очистка	Следите за состоянием материала, не превышайте пределов жизнеспособности. Очистите все оборудование сразу же после использования с International GTA822.
Сварка	В случае сварки и газовой резки проводимой на металле покрытом этим продуктом, будут выделяться пыль и пары, что потребует использования соответствующих средств индивидуальной защиты и адекватной локальной вытяжной вентиляции. В Северной Америке действуйте в соответствии с инструкцией в ANSI/ASC Z49.1 "Безопасность при Сварке и газовой резке"
БЕЗОПАСНОСТЬ	<p>Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности. Перед использованием продукта получите Лист по Охране Труда и технике Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в листе по охране труда и технике безопасности и на этикетках банок. В случае, если вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды</p> <p>КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ: США/Канада - телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813 Европа - контакт (44) 191 4696111. Только для консультаций мед.персонала (44) 207 6359191 R.O.W. - Свяжитесь с Региональным Офисом</p>

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не будет отверждаться должным образом при температуре ниже 5°C (41°F). Для максимизации качества окружающая температура при отверждении должна быть выше 10°C (50°F). Во влажных условиях, Intergard 821 может начать выделять "пот", который необходимо смыть пресной водой перед перекрытием.

Информация по перекрытию дана в общих чертах и меняется в различных регионах в зависимости от климатических и природных условий. Консультируйтесь в вашем представительстве International Paint.

Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3 выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до DP_M_OptimumAp

РАЗМЕР КОМПЛЕКТА

Размер Еденицы	часть А		часть В	
	Объём	Упаковка	Объём	Упаковка
5 литр	2.5 литр	2.5 литр	2.5 литр	5 литр

По возможности упаковки другого размера спрашивайте International Paint

ВЕС ОТПРАВКИ

Размер Еденицы	Вес Еденицы
5 литр	4.42 кг.

ХРАНЕНИЕ


Жизнеспособность 12 месяцев минимум при 25°C. Регулярно проверять. Хранить в сухом, затемнённом месте вдали от источников нагрева и возгорания.

ДОСТУПНОСТЬ В МИРЕ

Консультируйтесь в представительстве International Paint.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Информация, представленная в настоящем издании не является исчерпывающей. Любое лицо, использующее данный продукт для целей, иных, нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе данных, либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата, однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в степени максимально разрешенной законодательством) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного подтверждения использования

 **International** Названия продуктов, упомянутых в этих листах данных, являются торговыми марками, зарегистрированными AkzoNobel

© AkzoNobel, 2009

www.international-marine.com