

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Новая формула дает улучшенную защиту и более чистый белый цвет. Trilux 33 это высокоэффективное необрастающее покрытие с яркими цветами. Основано на формуле Biolux Technology®. Медленно полирующаяся формула помогает покрытию оставаться эффективным от обрастания до 18 месяцев. Годно для всех видов материалов, включая алюминий. Теперь Trilux 33 имеет низкий уровень VOC, что позволяет снизить испарения разбавителя в окружающую среду.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ**

<b>Цвет</b>	YBA064-Белый, YBA065-Темно синий, YBA067-Чёрный, YBA069-красный, YBA070-Зелёный, YBA071-Синий, YBA072-Серый
<b>Вид поверхности</b>	Матовый
<b>Удельный вес</b>	1.6
<b>Твёрдые компоненты</b>	55%
<b>Типичный срок хранения</b>	2 годы
<b>VOC (в комплекте)</b>	390 грамм/литр
<b>Размер комплекта</b>	5 литр, 20 литр

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ**

	Высыхание			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Сухое на ощупь	2 часы	1.5 часы	1.5 часы	1 часы
Погружение	24 часы	24 часы	8 часы	6 часы

**Пояснение:** Максимальный срок до спуска в воду - 1 месяц. В случае превышения максимального времени до погружения, перед погружением промойте водой под высоким давлением или обработайте в мокром состоянии с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 180-240).

	Покрытие следующим слоем							
	Температура окрашиваемой поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Покрытие следующим слоем	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Trilux 33	24 часы	-	16 часы	-	6 часы	-	4 часы	-

**НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ**

**Подготовка**  
**ОСНОВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ** Первый слой Trilux 33 всегда должен быть нанесен поверх рекомендованной схемы грунтования. Поверхность грунтовочного покрытия должна быть сухой и очищенной от загрязнений (смазка, жир, соли и т.д.). Trilux 33 наносится с соблюдением интервала перекрытия, установленного для данного грунтовочного покрытия.

**РЕМОНТ и МОДЕРНИЗАЦИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СИСТЕМ** Обезжирьте поверхность. Очистите весь участок путем регулируемого промывания под высоким давлением (3000 пси/211 баров). Ремонт корродирующих участков рекомендуется проводить антикоррозионным грунтом (Primoson).

**ГРУНТОВКА** Процесс подготовки неокрашенных поверхностей изложен в техническом описании соответствующей грунтовки.

**НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК** Gelshield 200 для осмотической защиты, или Primoson.

**СТАЛЬ/ЧУГУН** Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson.


**Свинец** Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson.

**ДРЕВЕСИНА** Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson.

**АЛЮМИНИЙ/СПЛАВЫ** Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson.

**Метод**  
 Убедитесь в том, что участок очищен и высушен. Нанесите Trilux 33 соблюдая интервал перекрытия, установленный для данного грунтовочного покрытия. Нанесите дополнительный слой на участки повышенного износа, как то скулы, рули, дейдвудное устройство и входящие кромки. Примечание: максимальное время до погружения: 1 месяц. Если покрытие было оставлено на срок более 1 месяца, перед погружением промойте

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

 International, логотип AkzoNobel и другая упомянутая продукция, являются торговыми марками AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.




	водой под высоким давлением или обработайте в мокром виде с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 180-240).
<b>Советы</b>	<p><b>Смешивание</b> Тщательно перемешайте перед применением.</p> <p><b>Разбавитель</b> Разбавители № 3.</p> <p><b>Разбавление</b> Не рекомендуется разводить. Используйте только в особых случаях. Экстремальные погодные условия, например.</p> <p><b>Очиститель</b> Разбавители № 3.</p> <p><b>Безвоздушный распылитель</b> Давление: 176-210 баров. Размер наконечника: 2180 . Для профессионального использования ТОЛЬКО.</p> <p><b>Другое</b> Старайтесь использовать все приготовленное покрытие, даже если это требует нанесения дополнительных слоев. Для достижения большей эффективности важно соблюдать правильную толщину слоя.</p>
<b>Некоторые важные замечания</b>	<p>Если покрытие Trilux 33 находилось под воздействием внешних условий в течение какого-либо периода времени, например зимой, перед погружением поверхность необходимо обработать пресной водой под высоким давлением.</p> <p>Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F.</p> <p>Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p> <p>Температура основы должна превышать температуру конденсации на 3°C/5°F и составлять не более 35°C.</p>
<b>Совместимость / Основы</b>	Подходит для применения на всех основах, включая загрунтованный надлежащим образом алюминий/сплав и металлы с цинковым напылением. Возможно непосредственное нанесение поверх всех типов противообрастающих покрытий в хорошем состоянии. Загрунтуйте с Primoson, Intertuf 203 или Interprotect. Для получения более подробной информации относительно сочетаемости проконсультируйтесь с техническими представителями International.
<b>Количество слоёв</b>	Распылителем - 2, валиком - 3.
<b>Покрытие</b>	(Практическое) - 4.3 КВ.М/л распылением, 8,3 м²/л валиком.
<b>Рекомендованная Толщина Сухого Слоя для одного слоя</b>	90 микрон сухой распылением, 60 микрон сухой пленки валиком.
<b>Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя для одного слоя</b>	164 микрон мокрый распылением, 109 микрон валиком.
<b>Методы Нанесения</b>	Безвоздушный распылитель, Кисть, Валик. Нанесение распылением рекомендуется только профессиональными мастерами с соблюдением всех правил безопасности, включая полную защиту лица маской.

#### ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

<b>Хранение</b>	<p><b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b></p> <p>Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Trilux 33, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.</p> <p><b>ТРАНСПОРТИРОВКА:</b></p> <p>Trilux 33 должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.</p>
<b>Безопасность</b>	<p><b>ОБЩЕЕ:</b></p> <p>Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.</p> <p><b>ХРАНЕНИЕ:</b></p> <p>Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.</p> <p>Остатки Trilux 33 не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.</p>
<b>ВАЖНО Пояснение</b>	<p><i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.</i></p>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

 , International, логотип AkzoNobel и другая упомянутая продукция, являются торговыми марками AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.